

Peinture alkyde microporeuse pour bois.
Aspect semi-brillant tendu.

PHASE SOLVANT



DESTINATION

Peinture multicouche de très haute qualité de finition pour menuiseries bois en travaux neufs et d'entretien. Aspect semi-brillant tendu.

La formulation spécifique de ZOLPABOIS CLASSIC permet d'obtenir une protection souple et microporeuse pour une application en toute sécurité aussi bien sur bois neufs ou anciens décapés qu'en réfection de menuiseries revêtues en bon état.

Son pouvoir garnissant élevé, une protection UV adaptée et une usure régulée permettent d'obtenir une excellente durabilité pour un minimum d'entretien.

SUPPORTS

- Bois nus ou bois revêtus en bon état (bois massifs et dérivés du bois).
- Recommandé sur bois tanniques (chêne, châtaignier).
- Accessoires métalliques.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit multicouche à faible tension.
- Excellente adhérence sur bois nus ou revêtus.
- Régularise et stabilise l'humidité du bois (microporosité).
- Haute tenue UV, humidité et intempéries.
- Résistance à l'usure et aux nettoyages.
- Résistance au développement des micro-organismes.
- Opacité, garnissant d'arêtes, profondeur de film.
- Tenue des teintes.
- Confort d'application (bonne tenue à la brosse, pas de coulures, faible odeur).
- Durabilité élevée, entretien minimum.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture légèrement gélifiée.
Brillance	BS 60° : 50-60
Extrait sec	En poids : 73 ± 2 %. En volume : 60 ± 2 %.
Densité	1,22 ± 0,05
Point éclair	> 38°C
Taux de COV	300 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/d) : 300 g/l.
Séchage (20°C, 65% HR)	Hors poussière : 4 h. Sec : 8 h. Recouvrable : 24 h. <i>Variable en fonction de l'essence du bois et des conditions ambiantes d'application. Séchage retardé sur certains bois exotiques antisiccatifs (iroko, niangon, sipa, teck, ...).</i>
Rendement	12 à 16 m ² /l la couche, selon essence et qualité de préparation.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 4a. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teintes	Système ZOLPACHROM 3 (Blanc et toutes bases). Préférer des tons clairs de préférence aux tons foncés sur les ouvrages bois exposés à l'ensoleillement.
Conditionnement	1 L - 4 L - 16 L

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les bois doivent être sains, secs et propres à l'application.

- **Bois nus** : égrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire, essuyage ou dépoussiérage humide.
- **Bois résineux, bois gras (exotiques)** :
 - Raclage des exsudats de résine, dégraissage alcool à brûler, diluant cellulosique ou DILUANT R.
 - Remplacement des parties d'ouvrages trop dégradées ou retour au bois sain par ponçage ou hydrogommage basse pression.
- **Bois revêtus**
 - Lasure en bon état : nettoyage / dépoussiérage, après brossage ou ponçage si nécessaire.
 - Peinture, vernis en bon état (essai préalable d'adhérence) : lessivage, rinçage, séchage, réparations éventuelles, ponçage à l'abrasif fin, époussetage.
Sur fonds peu adhérents et selon l'importance des désordres : grattage soigné, rebouchage éventuel, ponçage et époussetage ou remise à nu par ponçage, hydrogommage basse pression, décapage thermique ou chimique, essuyage solvant et séchage.
- **Accessoires métalliques** (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon primaire antirouille adapté.

La préparation des menuiseries pourra nécessiter un traitement des bois parasités ou présentant un risque de contamination par insectes et moisissures avec SATIZOL TRAITANT ou SATIZOL TRAITANT AQUA.

Application du produit

Processus

- Bois neufs ou anciens décapés : 2 à 3 couches selon nature des travaux et agressivité ambiante (Int/Ext). Dilution de la première couche de 5 à 10 % selon la nature du bois.
- Travaux d'entretien ou menuiseries imprimées : 2 couches en règle générale.
Prévoir une couche supplémentaire sur les pièces horizontales ou à faible angle type jets d'eau, pièces d'appui, chants hauts et bas des menuiseries, ...

Matériel

Brosse, rouleau moyen, pistolet.

L'application brosse est recommandée en première couche.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et du support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
- Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

Entretien

1 couche de rappel tous les 5 à 6 ans selon exposition UV et intempéries.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures satinées et microporeuses bois en phase solvant » sur INTERNET : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €