

PHASE AQUEUSE



FDES
vérifiée

A+



DESTINATION

Peinture copolymère acrylique mate à large polyvalence d'emploi en travaux neufs et d'entretien :

- Protection et décoration des façades nues ou revêtues.
- Peinture mate pour murs et plafonds en locaux secs ou humides. Aspect poché fin.
- Sous-couche isolante sur fonds alcalins.
- Finition lisse de certains procédés d'isolation thermique ARMATERM.

Par sa faible sensibilité à l'accrochage des salissures et sa bonne tenue aux nettoyeurs / désinfectants (hospitaliers notamment), ZOLPAN MAT ÉVOLUTION est bien adaptée en décoration intérieure de locaux, espaces de circulation et zones de travail à forte fréquentation et / ou à exigences d'hygiène élevées : établissements de santé ou parahospitaliers, restauration collective, cuisine industrielle, hôtellerie, ...

SUPPORTS

- Fonds usuels du bâtiment normalement absorbants.
- Sous-enduits armés des systèmes d'isolation thermique ARMATERM POUDRE.

- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

NOTA : Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Très beau rendu d'aspect (mat profond sans reprises).
- Très bonne blancheur, non jaunissant.
- Opacité et garnissant.
- Large choix chromatique, bonne tenue UV des teintes.
- Bonne tenue en milieu humide ou condensant.
- Résistant au développement des micro-organismes.
- Confort d'application : bonne glisse, hors pluie rapide, sans projections ni reprises.

- Application manuelle ou mécanisée.
- Adhérence directe tous supports (sains).
- Séchage rapide, redoublable dans la journée.
- Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture onctueuse.
Aspect sec	Mat minéral.
Brillant spéculaire	BS 60° < 3
Extrait sec	En poids: 65 ± 2 %. En volume: 49 ± 2 %.
Densité	1,50 ± 0,05
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l.
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 30 min. Redoublable : 2 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	6 à 8 m ² /l la couche en travaux de façades. 8 à 10 m ² /l la couche en décoration intérieure.
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7 a2 b2. XP T34-722 : Classe D2. EN 1062-1 : E3 V2 W3 A0. Classement feu : M1 sur support M0. Label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de l'environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés). NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes. EN 13300 : Classe 1 en résistance à l'abrasion humide (lessivable). Opacité 2 couches à 8 m ² /l/c : classe 1 (rapport de contraste ≥ 99,5). Émissions dans l'air intérieur* : A+.
Teintes	Système ZOLPACHROM 3 (Blanc et toutes bases).
Conditionnement	1 L - 4 L - 16 L

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes pouvant perturber l'adhérence.

- Élimination des micro-organismes : FONGIMOUSSE PLUS.
- Révision des supports, surfacage : ARMATERM COLLE ou COLLE POUDRE (ext.), FILLEX ou CILD (int.).
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon primaire adapté.
- Plâtres et dérivés : impression MAOLINE ou MAOPRIMER.

Application du produit

Processus (façades)

- Fonds mécaniquement solides :
2 couches ZOLPAN MAT ÉVOLUTION ton sur ton.
- Fonds très poreux ou douteux (pulvérulence résiduelle, anciennes peintures minérales) :
1 c STYZOL THIXO + 1 c ZOLPAN MAT ÉVOLUTION.
- Béton cellulaire (façades) : impression ZOLPAFIX 100
+ 2 c ZOLPAN MAT ÉVOLUTION.

Matériel

Rouleau polyamide (décoratifs) ou rouleau texturé 18 mm, brosse, airless (buse 19 à 21%).

Travailler grassement et égaliser sans tirer.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau en application mécanisée ou en première couche sur fonds poreux.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 80 %.
- Temps sec et à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l'application. Ne pas utiliser en milieu confiné. Contact indirect.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures de ravalement en phase aqueuse, classe D2 » sur INTERNET : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €